

石綿含有製品の使用場所・判別方法

表2
平成17年8月19日
平成17年9月1日改定
平成18年9月15日改定

一般名称		商品名	石綿	使用場所	識別方法	
吹付け	吹付け石綿	乾式吹付け	コーベックス(A)	55～70%	柱・梁・屋根裏・床裏	石綿含有分析
	石綿含有吹きつけロックウール	乾式吹付け	コーベックス(R)	3～4%	〃	〃
スレート波板	大波板	ノザワ大波	約10%	屋根・外壁	aマークの有無 1	
	中波板	ノザワ中波	約10%	〃	〃	
	小波板	ノザワ小波	約10%	外壁	〃	
	リップ波板	ノザワサイディング	約10%	〃	〃	
	超大波板	ノザワエスルーフ	約10%	屋根	〃	
スレートボード	フレキシブル板	フレキシブルシート	約15%	外壁・内壁	〃	
	軟質フレキシブル板	ハイバーム	約15%	〃	〃	
	平板	平板	約10%	〃	〃	
	軟質板	アスベニア	約10%	内壁	〃	
けい酸カルシウム板 第一種		ケイカレックス	約10%	〃	〃	
けい酸カルシウム板 第二種		コーベライト	約3%	柱・梁	石綿含有分析 2	
住宅用屋根材		U瓦、City瓦	約10%	屋根	aマークの有無 1	
耐火被覆板		コーベックスマット	約70%	柱・梁	石綿含有分析	
押出成形セメント板	アスロック	アスロック	約10%	外壁・間仕切壁	aマークの有無 1	
	アスロックL	アスロックL	約4%	〃	石綿含有分析 2	
その他ボード	タフベスト	タフベスト	約15%	鉄道側壁	aマークの有無 1	
	AC-FS	AC-FS	約22%	内壁	〃	
	ハイパート	ハイパート	約22%	〃	〃	
	バームライト	バームライト	約20%	外壁・内壁	〃	
	バイタレックス	バイタレックス	約15%	トンネル内壁	〃	
混和材	モルタル混和材	テーリング	約45%	外壁・内壁・天井	〃	

aマーク



〔日本石綿協会自主規制表示〕

1%*(重量比)を超えて石綿を含有する製品一枚毎(建材製品)又は一梱包単位毎(建材以外の製品)に“a”マークを表示する。

注)*平成7年までは5%

- 1 昭和63年以前の製品につきましては、aマークが付与されておられませんので、石綿含有分析となります。
- 2 「特定化学物質等障害予防規則(特化則)」により、平成7年までは石綿含有5%超の製品が規制されていたため、aマークの表示がありません。